Daüer

M150 ШТУКАТУРНАЯ



ШТУКАТУРКА | РЕМОНТ | ЗАДЕЛКА ШВОВ

- для ручного нанесения
- паро-проницаемая
- снаружи и внутри
- морозостойкость 50 циклов

СПССС
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

произведен согласно ГОСТ

50 кг

Daüer

M150 ШТУКАТУРНАЯ

СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ШТУКАТУРНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, М150, ПК3, F50, D1900, ГОСТ 28013-98.

Сухая смесь штукатурная предназначена для оштукатуривания стен из бетона, кирпича, камня. Удобна в работе, легко набрасывается и разравнивается, обладает хорошей пластичностью и адгезией. Для наружных и внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход при толщине слоя 10 мм		19 кг/м²
Наибольшая крупность заполнителя		2,5 мм
Рекомендуемая толщина слоя при сплошном нанесении		10 – 30 мм
Объем воды, необходимой для приготовления растворной смеси		0,13-0,17 л/кг
Подвижность, марка		Пк3
Жизнеспособность растворной смеси, не менее	Стандартная версия	120 минут
	Зимняя версия	60 минут
Марка по прочности, не менее		М150
Морозостойкость, не менее		50 циклов
Температура окружающей среды и основания при нанесении	Стандартная версия	от +5 °С до +30 °С
	Зимняя версия (* - модификации - 10°С, -15°С)	от * °С до +30 °С
Температурные условия, при эксплуатации		от -50 °С до +70 °С
Нормативный документ		ГОСТ 28013-98

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть шероховатым, сухим и прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, остатков краски и отслоений. Прочность основания – не менее 15 МПа. Возраст бетонных оснований – не менее 6 месяцев, цементно-песчаных – не менее 28 суток. Основание необходимо обработать соответствующим грунтом. На гладких и бетонных основаниях использовать штукатурную сетку. При необходимости, нанести грунт в несколько слоев. Основание готово к нанесению только после полного высыхания грунта и проверки качества грунтования. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. Не допускается крепление маяков и металлических закладных элементов на материалы, содержащие гипс.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 0,13 – 0,17 л воды и перемешать вручную или механическим способом до получения однородной массы. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой, бетономешалка, растворосмеситель). Не допускается добавления избытка воды и посторонних добавок в сухую смесь или в затворённый раствор.

Готовый раствор необходимо использовать в течение 2 часов (1 часа для зимней версии) с момента затворения.

При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

На предварительно подготовленное основание закрепить армирующую сетку. Нанести кельмой приготовленный раствор (слоем 20 - 50 мм), разровнять h-образным правилом, снимая излишки и заполняя углубления. После схватывания нанесённого слоя раствора, поверхность штукатурки смочить водой и затереть штукатурной тёркой. Если при выравнивании использовались маяки, то после затвердевания штукатурного слоя необходимо удалить маяки, а неровности заполнить раствором. При многослойном нанесении, очередной слой наносится только после схватывания предыдущего слоя и его грунтования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе работ и при твердении материала температура воздуха и основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. Следует обеспечивать поддержание среднесуточной температуры в заданном диапазоне в течение 2 суток до начала отделочных работ и не менее 12 суток после их окончания. Принудительный нагрев и сушка твердеющей поверхности не допускаются. В процессе твердения необходимо исключить преждевременное высыхание поверхности, не допускать попадания прямых солнечных лучей, осадков и воздействия сквозняков. Не допускается совместное применение с материалами, содержащими гипс. Все технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности не менее 60%. При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП на

ООО «Качественные смеси»
Московская обл., г. Жуковский,
Коммунальный пр-д., д. 16

+7 985 220 12 12
техническая поддержка

www.dauer.ru

Daüer®

Daüer

M150 ШТУКАТУРНАЯ

конкретный тип работ (в т.ч. СП 71.13330). При возникновении вопросов, обращайтесь к производителю. Инструкция по применению, указанная на упаковке, теряет силу после размещения новой редакции текста на сайте производителя, который указан на упаковке.

Рекомендации для ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ*

Для затворения смеси рекомендуется использовать подогретую воду. Положительную температуру раствора следует поддерживать в течение всего времени его жизнеспособности. С поверхности основания необходимо удалить снег и наледь. Перед проведением работ предварительно прогреть основание при помощи газовой горелки или тепловой пушки до +5 °С. Работы допускается производить при температуре воздуха и основания не ниже - 10°С или -15 °С, в зависимости от выбранной модификации продукта. Не рекомендуется проводить работы при сильном ветре и снеге. Свежеуложенный слой материала необходимо защищать от воздействия осадков. При работе с материалом ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ следует учитывать замедленный рост прочностных характеристик материала при пониженных температурах.

Внимание! При работе с материалом ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ при нормальных температурах возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании!

Внимание! При работе с материалом ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ при нормальных температурах возможно уменьшение жизнеспособности раствора в таре и на основании!

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности 60 %.

При работе с материалом следует руководствоваться инструкциями по ведению общестроительных работ и технике безопасности в строительстве. При подготовке основания и проведении отделочных работ необходимо соблюдать все требования актуальных редакций СП на конкретный тип работ. При возникновении вопросов, обращайтесь к производителю.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе портландцемента и фракционированного песка. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сухую смесь следует хранить в упаковке производителя, в условиях обеспечивающих целостность упаковки и сохранность продукции от увлажнения и потери внешнего вида. Срок годности материала не менее 12 месяцев с момента выпуска. Срок годности материала ЗИМНЕЙ ВЕРСИИ не менее 6 месяцев с момента выпуска. Дата производства указана на упаковке.

ООО «Качественные смеси»
Московская обл., г. Жуковский,
Коммунальный пр-д., д. 16

+7 985 220 12 12
техническая поддержка

www.dauer.ru

Daüer®