

**Технические характеристики самовыравнивающегося
наливного пола МАГМА TechnoNivelir**

Цвет	белый
Максимальные размер зерна заполнителя	0,63 мм
Время жизни раствора	не менее 30 минут
Температура применения	от +5°C до +30°C
Толщина слоя нанесения	от 3 до 20 мм
Расход сухой смеси на 1 м ² при толщине нанесения 10 мм	~ 16 кг
Адгезия к бетонному основанию	не менее 0,6 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 20,0 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 7,0 МПа
Морозостойкость	не менее F35
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C