

## Пескобетон М-300

Цвет	серый
Максимальные размер зерна заполнителя	5,0 мм
Время жизни раствора	не менее 120 минут
Температура применения	от +5°C до +30°C
Толщина слоя нанесения	от 10 до 50 мм
Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при толщине нанесения 10 мм	~ 19,3 кг
Адгезия к бетонному основанию	не менее 0,3 МПа
Предел прочности при сжатии	не менее 30,0 МПа
Предел прочности при изгибе	не менее 10,0 МПа
Морозостойкость	не менее F50
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C