

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Шпатлёвка МАГМА универсальная плюс

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания, на которые наносится растворная смесь, должны быть полностью очищенными от старой шпатлевки и разного рода загрязнений (высолы, масла, краска). Имеющиеся на основаниях трещины и углубления, больше 5 мм, должны быть заделаны штукатурным составом. Основание из материалов с высокой гигроскопичностью необходимо увлажнить. Не допускается нанесение растворной смеси на промерзшие основания.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для повышения прочности основания, снижения впитывающей способности, а также увеличения адгезии шпатлевочной смеси, поверхность рекомендуется обрабатывать укрепляющей грунтовкой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Растворная смесь приготавливается на месте производства строительных работ путём затворения сухой смеси чистой водой комнатной температуры (на 25 кг сухой смеси необходимо 5,0 – 6,5 л. воды). Перемешивание смеси с водой производится до получения однородной массы по всему объёму замеса вручную или при помощи низкооборотной мешалки. Растворная смесь после смешения должна быть выдержана в течение 5 – 7 минут, а затем вновь перемешана. Растворная смесь готова к применению, если она однородна и пластична. Время использования – 2 часа.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Шпатлевочная смесь наносится на подготовленную поверхность стальным шпателем слоем 1-5 мм. При выравнивании излишки раствора удаляют и используют вновь. Следует избегать укладки шпатлевки на поверхности, подверженные попаданию прямых солнечных лучей. Полная прочность достигается через 72 часа. Не следует начинать отделочные работы в ненастную погоду при наружной отделке зданий.